

## profimur egalisatie- & vulplamuur 860

### Eigenschappen:

- voor het egaliseren van het volledige oppervlak van plafonds en wanden
- voor het opvullen van scheuren en gaatjes, pluggen en modelleren
- voor het opvoegen van gipskarton- en andere droogbouwplaten
- met methylcellulose voor veilige hechting
- voor oppervlaktekwaliteiten Q1-Q4 bij de droogbouw \*
- voor binnen
- 60 minuten verwerkingstijd
- CE-conform volgens DIN EN 13963-3B en DIN EN 13279-1 (gips-oppervlakteplamuur C7/20/2)

### Toepassingsgebied:

Celluloseversterkt gipsplamuur voor oppervlakken van wanden en plafonds binnenshuis. Ideaal voor het egaliseren op het hele oppervlak, voor het opvullen van scheuren, voegen en gaatjes en voor het plamuren van gipskarton- en andere droogbouwplaten. Bij het plamuren van droogbouwplaten dienen er in principe voeglasstroken gebruikt te worden. Het soepele plamuur is gemakkelijk op te brengen en glad te strijken en verhardt ook in grotere laagdiktes zonder verzakking of scheurvorming. Niet geschikt voor het gebruik in zones met direct spatwater, zoals bv. natte ruimtes, douches, zwembaden, zoutwaterbaden, commercieel benutte grootkeukens en dergelijke en voor plamuur op glas, kunststof, hout, metaal en dispersieondergronden.

\* Voor oppervlaktekwaliteiten Q1-Q4 bij de droogbouw conform gegevensblad nr. 2 van de Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.

### Technische gegevens:

Grondstofbasis:	gips, methylcellulose, additieven
Stortgewicht:	ca. 0,8 g/cm <sup>3</sup>
pH-waarde:	ca. 7,5
GISCODE voor bekledingsstoffen:	CP1

### Voorbehandeling van de ondergrond:

Toepasbaar op alle minerale ondergronden (zoals gips-, kalk- en cementpleister, steen, beton, cellenbeton, metselwerk en dergelijke en ook op gipskarton-, gipsvezel, cementvezel- en gelijkaardige droogbouwplaten. De ondergrond moet droog, solide en vrij van oplosmiddelen (stof, ontkistingsolie en dergelijke) zijn. Sterk zuigende, zandende en krijtende ondergronden met profimur Diepgrondering LF voorbehandelen. Ook geschuurde oppervlakken en de snijkanten van gipskartonplaten dienen in de grondverf gezet te worden om het stof te binden en om het absorptievermogen te doen afnemen.

### Aanzetten:

2 delen egaliseer- en vulplamuur in 1 deel koud, schoon water strooien (bv. 1 kg poeder in 650 ml water) en mengen. Na 3 minuten nogmaals even door het plamuur roeren.

### Verwerking:

Het aangezette plamuur binnen 60 minuten met een plamuurmes of een plakspaan opbrengen en vlak aftrekken. Afhankelijk van applicatiedikte, omgevingsomstandigheden en bouwvocht bedraagt de droogtijd ca. 24 uur – in de meest ongunstige omstandigheden kan de droogtijd in overeenstemming daarmee langer worden.

### Praktische tip schuren:

Na de volledige droging (ca. 24 uur – afhankelijk van omgevingscondities en bouwvocht) kunnen de geplamuurde oppervlakken achteraf gemakkelijk geschuurd worden. Voor optimale resultaten van het schuren is het gebruik van een vlakschuurmachine aanbevelenswaardig (korreling van het schuurmiddel 120 - 150) bij lage tot gemiddelde toerentallen en een geringe druk.

### Daaropvolgende werkzaamheden:

Om bij het plamuren op vlekken een ongelijkmatig opdrogen van daaropvolgende verflagen te vermijden, dienen de gerepareerde plaatsen of dient ook het hele oppervlak met profimur Diepgrondering LF in de grondverf gezet te worden.

### Verbruik:

ca. 1 kg poeder per m<sup>2</sup> bij 1 mm applicatiedikte.

### Aanwijzingen:

Niet onder +5°C object- en kamertemperatuur verwerken. Gereedschap na gebruik met water reinigen.

Voor veiligheidsrelevante gegevens verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad. Actuele veiligheidsinformatiebladen krijgt u op onze website [www.profimur.de](http://www.profimur.de) of via [info@profimur.de](mailto:info@profimur.de).

### Opslag:

Veilig voor kinderen, koel en droog bewaren. Reeds geopende verpakkingen goed afgesloten opbergen.

### Afvalverwijdering:

Alleen compleet geledigde verpakkingen laten recycleren. Ingedroogde materiaalresten kunnen samen met het huisvuil of als bouwafval afgevoerd worden. EWC-afvalsleutel-nr. 17 08 02.

### EAN

4016215105078  
4016215105085  
4016215105108

### Verpakkingseenheid

5 kg zakje  
10 kg zak  
20 kg zak



### Opmerking:

Alle door dit informatieblad verstrekte informatie en gegevens stemmen overeen met onze in de praktijk opgedane ervaringen en laboratoriumonderzoeken en zijn gebaseerd op de huidige stand van de techniek. Het gaat hierbij echter slechts om algemene aanwijzingen die geen bepaalde eigenschappen verzekeren. Omdat de omstandigheden, waarin opslag, transport en verwerking plaatsvinden, buiten onze invloedssfeer liggen, hebben de aanwijzingen geen juridisch bindend karakter. Het is aan de gebruiker om de producten op hun geschiktheid voor het telkens daarvoor voorziene toepassingsgebied in de betreffende, in het gegeven pand geldende omstandigheden te controleren.