



- voor binnen
- optimale hechting op moeilijke ondergronden
- ook voor vochtige ruimtes
- zoet goed schuurbaar

Tegel- en Oppervlakteplamuur

Gebruiksdoeleinde

Kunstharsversterkt, fijn plamuur op basis van speciaal cement voor wand- en plafondoppervlakken binnenshuis. Uiterst geschikt voor het repareren, egaliseren, vullen en opvoegen. baufan® Tegel- en Oppervlakteplamuur onderscheidt zich door de optimale hechting ook op moeilijke ondergronden en is ook in vochtige ruimtes verwerkbaar. Geschikt zijn ondergronden zoals geschilderde glasvezel, geglazuurde tegels, gipsplaten, beton, cement, baksteen, gips, kalk, enz. De geplamuurde oppervlakken kunnen met verf, behang en pleisterwerk bewerkt worden. Niet geschikt voor flexibele ondergronden.

Inhoudsstoffen

Bestaande uit: speciaal cement, elastificerend kunsthars, methylcellulose, additieven

Stortgewicht: 1 g/cm³

pH-waarde: ca. 11,5

Voorbehandeling van de ondergrond

De ondergrond moet droog, solide, schoon en vrij van stof en vet zijn. Losse stukjes, slecht hechtende verflagen en elastische bekledingen verwijderen. Sterk zuigende, zandende en krijtende ondergronden met baufan® Diepgrondering LF voorbehandelen. Tegels en andere niet zuigende ondergronden grondig reinigen en ontvetten.

Aanmengen

2 delen baufan® Tegel- en Oppervlakteplamuur in 1 deel schoon, koud water strooien en omroeren totdat er een klontervrije massa ontstaat (mengverhouding: 1 kg poeder + 500 ml water). Het aangezet plamuur blijft ca. 40 minuten lang verwerkbaar.

Verwerking

baufan® Tegel- en Oppervlakteplamuur met een spatel of een plakspaan opbrengen (laagdikte van 0 tot 20 mm). Het plamuur is gemakkelijk te egaliseren en te vilten en kan achteraf, al naar behoefte, na een volledige droging zeer goed geschuurd worden. Na het schuren is het noodzakelijk om de geschuurde plaatsen met baufan® Diepgrondering LF te behandelen.

Verbruik:

1 kg poeder op 1 m² bij 1 mm applicatiedikte

Belangrijke aanwijzingen

Niet onder +5 °C object- en kamertemperatuur verwerken. Gereedschap na gebruik met water reinigen. Bij reparatiewerkzaamheden met het/de uiteenlopende absorptievermogen en alkaliteit rekening houden. De voorschriften van de producenten van de verven en lijmen voor de voorbehandeling van cementgebonden ondergronden dienen onvoorwaardelijk in acht genomen te worden. Niet geschikt voor de belasting met permanente vochtigheid.

Opslag

Verpakking goed afgesloten, koel en droog bewaren.

Afvalverwijdering

Alleen compleet geleedigde verpakkingen laten recyclen. Uitgeharde materiaalresten kunnen samen met het huisvuil of bouwafval afgevoerd worden. Afvalsleutel-nr. EWC 06 02 99.

Art.-nr.

103647

5 kg

Zakje

Opmerking:

Alle door dit informatieblad verstrekte informatie en gegevens stemmen overeen met onze in de praktijk opgedane ervaringen en laboratoriumonderzoeken en zijn gebaseerd op de huidige stand van de techniek. Het gaat hierbij echter slechts om algemene aanwijzingen die geen bepaalde eigenschappen verzekeren. Omdat de omstandigheden, waarin opslag, transport en verwerking plaatsvinden, buiten onze invloedssfeer liggen, hebben de aanwijzingen geen juridisch bindend karakter. Het is aan de gebruiker om de producten op hun geschiktheid voor het telkens daarvoor voorziene toepassingsgebied in de betreffende, in het gegeven pand geldende

omstandigheden te controleren.