

baufan Stucco per piastrelle e muri interni

Caratteristiche:

- per interni
- adesione ottimale su sottofondi difficili
- anche per ambienti umidi
- perfettamente carteggiabile
- lavorabile per circa 40 minuti
- povero di cromato conf. CE-REGOLAMENTO 1907/2006, ALLEGATO XVII (47)

Ambito di applicazione:

Stucco fine rinforzato con resine sintetiche a base di cemento speciale per pareti e soffitti interni. Particolarmente indicato per riparare/ritoccare, lisciare, riempire e sigillare. baufan® Stucco per piastrelle e muri interni si contraddistingue per l'eccellente aderenza anche su supporti difficili ed è utilizzabile anche in ambienti umidi. Sono indicati i supporti quali fibra di vetro verniciata, piastrelle smaltate, pannelli in gesso, calcestruzzo, cemento, mattoncini rossi, gesso, calce, ecc. Le superfici stuccate possono essere rivestite con pitture, carta da parati e intonaci. Non è indicato per i supporti flessibili.

Data tecnici:

Base:	cemento speciale, resina sintetica elastica, metilcellulosa, additivi
Densità:	circa 1,0 g/cm ³
Valore pH:	>11,5

Trattamento preliminare delle superfici:

La superficie d'applicazione deve essere asciutta, portante, pulita e priva di polvere e grasso. Eliminare le parti in fase di distacco, le verniciature non ben aderenti e i rivestimenti elastici. I supporti molto assorbenti, sabbiosi e gessosi vanno pretrattati con baufan® Mano di fondo senza solventi. Pulire e sgrassare accuratamente le piastrelle e altri supporti non assorbenti.

Impasto:

Versare 2 parti di baufan® Stucco per piastrelle e muri interni con 1 parte di acqua pulita e fredda e mescolare in modo da ottenere una massa priva di grumi (rapporto di impasto: 1 kg di polvere + 500 ml di acqua). Lo stucco preparato rimane lavorabile per circa 40 minuti.

Applicazione:

Applicare baufan® Stucco per piastrelle e muri interni con una spatola o con il frattazzo di finitura (spessore strato da 0 a 20 mm). Lo stucco è facile da lisciare e frattazzare e, una volta completamente asciutto, può essere perfettamente carteggiato, se necessario. Dopo la carteggiatura è necessario trattare i punti stuccati con baufan® Mano di fondo senza solventi.

Resa:

circa 1,0 kg per m² con spessore di applicazione di 1 mm. Stabilire la resa effettiva con una prova pratica sulla superficie da trattare.

Note:

Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +5 °C. Pulire gli utensili di lavoro subito dopo l'uso con acqua. Quando si ritoccano le superfici, tenere conto delle differenze di assorbimento e di alcalinità. Attenersi scrupolosamente alle indicazioni dei produttori delle vernici e delle colle per il trattamento preliminare dei supporti a base di cemento. Non è indicato per superfici con esposizione permanente all'umidità.

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito www.profumur.de o all'indirizzo info@profumur.de.

Immagazzinaggio:

Conservare la confezione ben chiusa, al fresco e all'asciutto.

Smaltimento:

Destinare al riciclaggio solo i contenitori senza residui. I residui di materiale induriti possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Codice smaltimento rifiuti CER 06 02 99. RACCOLTA CARTONE – PAP21. Verifica le disposizioni del tuo Comune.

EAN
4016215103647

Formato contenitori
5 kg

Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.