

profimur renovatievlies- en glasweefsellijm 760

Eigenschappen:

- gebruiksklaar
- zeer hoge aanvangshechting en kleefkracht
- hoge vochtbestendigheid bij het overschilderen
- vrij van oplosmiddelen en weekmakers
- optimale verwerkingsconsistentie voor behangapparaat en spuitapplicatie
- voor binnen

Toepassingsgebied:

Gebruiksklare dispersielijm voor glasvezelweefsel en glasvezelweefselbehang, voor zware soorten textiel- en vinylbehang en voor renovatie-, wapenings-, mineraal- en cellulosevlies.

Technische gegevens:

Grondstofbasis:	kunststofdispersie, minerale vulstoffen, water, additieven
Dichtheid:	ca. 1,0 g/cm ³
pH-waarde:	ca. 8,5

Voorbehandeling van de ondergrond:

De ondergrond moet stevig, droog, solide, vlak, gelijkmatig zuigend en vrij van antikleefmiddelen (stof, vet en dergelijke) zijn. Los materiaal, oud behang en slecht hechtende verflagen van de ondergrond verwijderen. Sterk zuigende, zandende en krijtende ondergronden met profimur Diepgrondering LF in de grondverf zetten. Schuren, gaatjes en oneffenheden met een geschikt profimur plamuur repareren.

Applicatie op de ondergrond:

profimur renovatievlies- en glasweefsellijm vóór gebruik oproeren en met een laagpolige rol of een geschikt Airless-apparaat gelijkmatig op de wand opbrengen. De op maat gesneden banen in het verse lijmbed leggen en met een rol (schuimrubberrol), een behangwisser of een behangspatel gelijkmatig en zonder bellen aandrukken. Afhankelijk van absorptievermogen van de ondergrond en binnenhuisklimaat bedraagt de open tijd ca. 15 minuten.

Applicatie op de wandbekleding:

De lijm met het behangapparaat onverdund op de wandbekleding opbrengen en de lijm in overeenstemming met het voorschrift vanwege de producent bij het plakken verbruiken.

Droogtijd:

Overschilderbaar na ca. 24 uur in normale omstandigheden (20°C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond) – in ongunstige omstandigheden navenant langere droogtijd.

Spuitende verwerkingsmethode:

De lijm is reeds spuitklaar ingesteld en moet niet verdund worden. Geschikte spuittoestellen: vanaf Graco Mark V, Wagner PS 3.39 of dergelijke. Spuithoek: 60°; mondstuk: 0,017 – 0,019; spuitdruk: 160 – 200 bar

Verbruik:

Vanaf 250 g/m² – afhankelijk van ondergrond. Exacte applicatiehoeveelheid bij wijze van proef aan het object vaststellen.

Aanwijzingen:

De verwerkingsinstructies vanwege de producenten van de wandbekledingen dienen onvoorwaardelijk in acht genomen te worden. Niet onder +5°C object- en kamertemperatuur verwerken. Lijmresten onmiddellijk met een vochtige doek verwijderen. Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water reinigen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk grondig met water spoelen.

Voor veiligheidsrelevante gegevens verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad. Actuele veiligheidsinformatiebladen krijgt u op onze website www.profimur.de of via info@profimur.de

Opslag:

Originele verpakking goed afgesloten, veilig voor kinderen en koel, maar vorstvrij bewaren.

Afvalverwijdering:

Alleen compleet geledigde verpakkingen laten recycleren. Ingedroogde materiaalresten kunnen samen met het huisvuil of als bouwafval afgevoerd worden. Vloeibare resten conform afvalsleutel-nr. EWC 08 04 10 afvoeren. Niet in riolering, waterlopen of bodem laten terecht komen.

EAN

4016215105351

Verpakkingseenheid

16 kg emmer



Opmerking:

Alle door dit informatieblad verstrekte informatie en gegevens stemmen overeen met onze in de praktijk opgedane ervaringen en laboratoriumonderzoeken en zijn gebaseerd op de huidige stand van de techniek. Het gaat hierbij echter slechts om algemene aanwijzingen die geen bepaalde eigenschappen verzekeren. Omdat de omstandigheden, waarin opslag, transport en verwerking plaatsvinden, buiten onze invloedssfeer liggen, hebben de aanwijzingen geen juridisch bindend karakter. Het is aan de gebruiker om de producten op hun geschiktheid voor het telkens daarvoor voorziene toepassingsgebied in de betreffende, in het gegeven pand geldende omstandigheden te controleren.