

baufan Riempitivo per fori e crepe

Caratteristiche:

- riempire, modelare, incollare
- presa rapida (30 minuti)
- massima adesione
- spessore per passata da 0 a 10 cm
- per interni ed esterni
- bianco
- a basso contenuto di cromati conformemente al regolamento UE 1907/2006, Allegato XVII (47)

Ambito di applicazione:

Speciale stucco cementizio bianco, a rapido indurimento, con eccellenti proprietà di adesione e riempimento. Per la riparazione di crepe e fori praticamente su ogni tipo di supporto in ambienti esterni e interni – aderisce anche alle piastrelle smaltate. **baufan®** Riempitivo per fori e crepe è indicato anche come adesivo e stucco per riparazioni.

Adatto a tutti i sottofondi minerali (ad es. intonaco di calce e cemento, calcestruzzo, mattoni, ecc.), pitture in dispersione e per facciate, intonaci a base di resina sintetica, piastrelle smaltate e supporti simili non assorbenti. Non indicato per sottofondi elastici e pannelli isolanti ad es. in polistirolo.

Data tecnici:

Base:	cemento speciale bianco, componenti minerali, resine sintetiche in polvere, additivi
Densità:	circa 0,85 g/cm ³
Valore pH:	circa 11,4

Trattamento preliminare delle superfici:

La superficie d'applicazione deve essere asciutta, portante, pulita e priva di polvere e grasso. I supporti molto assorbenti, sabbiosi e gessosi vanno pretrattati con profimur Mano di fondo senza solventi. Pulire e sgrassare accuratamente le piastrelle e altri supporti non assorbenti.

Impasto:

Versare 750 g di polvere in circa 300 ml di acqua fredda e pulita e mescolare con vigore, fino a ottenere un composto omogeneo. Applicare lo stucco preparato entro 30 minuti.

Applicazione:

Il materiale può essere applicato con una spatola in strati dello spessore massimo di 10 cm. Eseguire i rivestimenti successivi e l'incollaggio soltanto ad essiccazione completa della superficie trattata. Il tempo di essiccazione è di circa 24 ore in base allo spessore applicato, al supporto e alla temperatura ambiente.

Resa:

circa 1,0 kg per m² con spessore di applicazione di 1 mm. Stabilire la resa effettiva con una prova pratica sulla superficie da trattare.

Note:

Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +5 °C. Pulire gli utensili di lavoro subito dopo l'uso con acqua.

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito www.profimur.de o all'indirizzo info@profimur.de.

Immagazzinaggio:

Conservare la confezione ben chiusa, al fresco e all'asciutto.

Smaltimento:

Destinare al riciclaggio solo i contenitori senza residui. I residui di materiale induriti possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Codice smaltimento rifiuti CER 06 02 99. RACCOLTA CARTONE – PAP21. Verifica le disposizioni del tuo Comune.

EAN

4016215101476

Formato contenitori

750 g

Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.